



STOCCAGGIO  
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA  
GRANULATI ECOLOGICI

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

(Revisione 03 del 11/03/2022)

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>TRITOPOLV – S – 0,0 – 0,4 mm</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Polverino di gomma di granulometria compresa entro lo 0,0mm-0,4mm
<b>PRODUZIONE</b>	Materiale ottenuto mediante la triturazione meccanica di Pneumatici Fuori Uso
<b>APPLICAZIONE</b>	Questi polverini vengono utilizzati per la produzione di pannelli fonoassorbenti, isolanti, colle, ecc..
<b>AVVERTENZE</b>	In caso di imballo in big bags, la Tritogom garantisce la tenuta dell'imballo immagazzinato all'esterno per un massimo di 2 mesi.

<b>DATI TECNICI:</b>			
<b>Proprietà chimiche e fisiche: questi materiali derivano dalla triturazione di pneumatici fuori uso e ne mantengono le caratteristiche di composizione a base di gomme naturali e sintetiche.</b>			
<b>STATO FISICO</b>	solido, polverulento	<b>AUTO-INFIAMMABILITA'</b>	370° C
<b>COLORE</b>	nero	<b>VISCOSITA'</b>	non applicabile
<b>Ph</b>	non applicabile	<b>PRESSIONE DI VAPORE</b>	non applicabile
<b>PUNTO DI FUSIONE</b>	non applicabile	<b>DENSITA' APPARENTE</b>	350 Kg/m <sup>3</sup>
<b>PUNTO DI EBOLLIZIONE</b>	non applicabile	<b>IDROSOLUBILITA'</b>	insolubile
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITA'</b>	non applicabile	<b>LIPOSOLUBILITA'</b>	insolubile
<b>SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE E DECRETO LEGISLATIVO 65/2003 E RELATIVA CLASSIFICAZIONE - CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 18035/7</b>			nessuna
L'azienda ha effettuato una valutazione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda a specifica scheda di sicurezza			

TRITOGOM S.R.L.

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)  
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail [info@tritogom.com](mailto:info@tritogom.com) - P.I. 02776030047

**STOCCAGGIO  
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA  
GRANULATI ECOLOGICI**



PARAMETRO	Simbolo	U.M.	Valore Misurato	%	NOTE
Peso Campione	P <sub>camp</sub>	g	100,0		
Peso Campione Secco	P <sub>dry</sub>	g	100,0	99,98%	Umidità= 0,0%
Peso Metallo	P <sub>met</sub>	g	0,00	0,01%	Limite = 0,1%
Peso Tessile	P <sub>tex</sub>	g	0,00	0,01%	Limite = 0,5%
Setaccio (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto %	Trattenuto Cumulato %	Passante %	
> 0,6	0	0,0%	0,0%	100,0%	
> 0,42	2	2,0%	2,0%	98,0%	
> 0,3	67	67,0%	69,0%	31,0%	
> 0,2	26	26,0%	95,0%	5,0%	
> 0,1	5	5,0%	100,0%	0,0%	
< 0,1	0	0,0%	100,0%	0,0%	

**TRITOGOM S.R.L.**

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)  
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail [info@tritogom.com](mailto:info@tritogom.com) - P.I. 02776030047

**STOCCAGGIO  
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA  
GRANULATI ECOLOGICI**

